

RESULTADOS DETALLADOS DE LAS PRUEBAS SOBRE FIRME SECO

Rendimiento de los frenos.- Con frenos ABS.
Frenada de 100 a 0 Km / h, en firme seco. Promedio
de diez pruebas válidas

Continental Vanco Camper	44,2 m
Pirelli Chrono Camper	45,2 m
Michelin Agilis Camping	47,2 m
Hankook RA 08	44,9 m
Marshal Radial 857	47,9 m
Maxxis UE 168	46,9 m
Nokian Hakka C Cargo	45,3 m
Sava Trenta	48,8 m

Resistencia a la rodadura.- Potencia media
absorbida por las ruedas, con un vehículo
completamente cargado y 4,5 bar de presión
(PS = CV)

Continental Vanco Camper	6,32 PS
Pirelli Chrono Camper	6,58 PS
Michelin Agilis Camping	6,00 PS
Hankook RA 08	7,45 PS
Marshal Radial 857	6,89 PS
Maxxis UE 168	6,88 PS
Nokian Hakka C Cargo	5,63 PS
Sava Trenta	5,64 PS

Ruido de rodadura.- Ruido exterior de los
neumáticos sobre el asfalto según norma ISO.
Vehículo con motor a 80 Km / h

Continental Vanco Camper	67,9 dB (A)
Pirelli Chrono Camper	68,9 dB (A)
Michelin Agilis Camping	68,8 dB (A)
Hankook RA 08	68,7 dB (A)
Marshal Radial 857	70,3 dB (A)
Maxxis UE 168	68,0 dB (A)
Nokian Hakka C Cargo	69,2 dB (A)
Sava Trenta	67,4 dB (A)

Peso del neumático.- Peso neto de un neumático
de prueba en 225/75 R 16 CP / C

Continental Vanco Camper	18,0 kg
Pirelli Chrono Camper	17,6 kg
Michelin Agilis Camping	15,6 kg
Hankook RA 08	18,0 kg
Marshal Radial 857	16,2 kg
Maxxis UE 168	19,6 kg
Nokian Hakka C Cargo	15,4 kg
Sava Trenta	20,0 kg
